

ПРОТОКОЛ № 17/01-01
результатов испытаний на прочность

1.	Объект испытания	Пряжка «Кобра АК-47»
2.	Заказчик (производство)	Производственная компания «KROK»
3.	Характеристика испытаний	Контрольные внутренние
4.	Количество партий	одна
5.	Экспериментальное оборудование и оснастка	испытательная машина МР-500, зав.№175, свидетельство № РВ85-2058 от 26.12.2016г.
6.	Количество образцов	2 шт.
7.	Метод отбора проб	Случайная выборка из партии
8.	Режим испытаний	Статический со скоростью 5 мм/мин. до разрушения
9.	Результаты испытаний	Приведены в таблице

Объект испытаний	Маркировка*	Нагрузка, кН	Результат испытаний
Пряжка «Кобра АК-47»	SWL=WLL	9	Деформация средней перемычки ответной двухщелевой пряжки. Начало протравливания с последующим разрывом ленты.
	MBS	15	Разрушение удерживающего механизма. Срез заклепки удерживающих сегментов.
10.	Дата проведения испытаний:	Январь 2017 г.	

* Маркировка нагрузки:

- SWL (SafeWorkingLoad) – безопасная рабочая нагрузка
- WLL (WorkingLoadLimit) – предельная рабочая нагрузка
- MBS (Minimum Breaking Strength) – минимальная разрывная нагрузка

