



Приватне акціонерне товариство
«ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА»

інд.07452 с. Гоголів Броварського району, Київської області, вул Куйбишева,7.
Розрахунковий рахунок: 26005167838 „Райффайзен Банк Аваль” м.Київ
МФО 380805 код ЗКПО 00307655
тел.: (04594) від.збуту т/ф 27-2-44; склад 27-2-84; т/ф 27-0-72
приймальня 27-2-85
E-mail : gogoliv@narod.ru; gstf@ukr.net
www.gstfabrik.kiev.ua

Протокол вимірювань
на стрічку ремінну 13В16127

Назва величини, що вимірюється	Вимоги до вимірювань	Результати вимірювань
1	2	3
1. Ширина, мм	27 ± 2	27
2. Товщина, мм	-	-
3. Розривне навантаження, Н	Не менше 400	24000,0
4. Подовження, %	Не більше 45	
5. Щільність по утку на 1см	10x2 ± 2x2	10x2
6. Кількість ниток основи	200	200
7. Вид сировини і лінійна щільність, текс	н. ПАц 187	н. ПАц 187
8. Лінійна щільність, г/100м	4665 ± 5%	4660
9. Зміна лінійних розмірів після замочування, %	-	-
10. Стійкість пофарбування до тертя, бали	-	-

6.03.2018

Відповідає: ДСТУ 2038-92

Начальник вимірювальної
лабораторії


Шевчук Л.П.