



002785

СТАЛЬКАНАТ СИЛУР

265 лет опыта и репутации

Донецкий филиал ЧАО «Производственное Объединение «СТАЛЬКАНАТ-СИЛУР» завод «СИЛУР»

ЕГРПОУ: 37169358 р/с 26008310045601 в филиале Акционерного банка «Пивденный» в г. Донецке

МФО 377012 ИНН: 262094315013 № свидетельства плательщика НДС 100288717

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на стальной канат № 2682

Юр. адрес: 86700, г. Харцызск,

тел.: +38 (0) 6257 7-90-41,

market@silur.com

Канат . Донецкая обл., Украина,
ул. Филатова, 9**4.1-ГЛ-В-С-Н-Р-1770-ГОСТ-2688-80**+38 (0) 6257 7-84-58
факс: +38 (0) 6257 7-55-02

www.silur.com

(условное обозначение)

Барабан №	Длина каната М	Масса нетто КГ	Масса брутто КГ	Материал сердечника	Тип смазки	Дата изготовления каната	Дата выписки сертификата
4	1000	65	80	полипропиленовый	КС-У Н	20.03.12	22.03.2012

Результаты испытаний

Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н 12650

Разрывное усилие каната в целом, Н

Маркировочная группа каната, Н/мм² 1770

Марка каната В

Диаметр проволоки, мм		0,30	0,28	0,22	0,30					
Временное сопротивление разрыву, Н/мм ²	наибольшее	2010	1950	2130						
	наименьшее	1810	1770	1950						
Разбег временного сопротивления разрыву	Н/мм ²	200	180	180						
Разрыв с узлом	%	60	60	60	60					
Число перегибов	наименьшее									
	марка									
Число скручиваний	наименьшее	70	70	70	70					
	марка	В	В	В	В					
Поверхностная плотность цинка, г/м ²	наименьшее	58	46	28	58					
Навивка на стержень	2 d	5уд	4уд	4уд	1уд					
Процент отбраковки проволок, не удовлетворяющих требованиям стандарта	%									

Примечание: Технические требования, методы испытаний, маркировка, транспортировка и хранение по ГОСТ 3241-91

Начальник отдела технического контр

Форма № 13

Номер приходного документа на отгрузку:

3849 от 22.03.12

